

S2000

1K WASHPRIMER LIGHTGREY

SYROX™

KUVAUS

S2000 1K Wash Primer on happopohja osana kompaktaa Syrox -korjausmaalajärjestelmää. Tuote on kehitetty erityisesti paljaille metallipinnoille ja antaa erittäin hyvän korroosiosuojan.

SYROX REFINISH SYSTEM



TUOTELUETTELO

- S2000 1K WASHPRIMER LIGHTGREY
- S8000 THINNER



OMINAISUUDET

- Sopii käytettäväksi SYROX S3020 ja S3060 -hiomapohjamaalien alla.
- Antaa erinomaisen tartunnan.
- Sinkkikromaattivapaa.
- Korroosiosuoja.

TEKNISET TIEDOTTEET

S2000


1K WASHPRIMER LIGHTGREY

SYROX™

Valmistelu - ruiskutus STANDARD



Käytettävä kunnollisia henkilösuojaimia näitä tuotteita käytettäessä, suojattava iho, silmät ja hengityselimet.



Teräs, sinkitty teräs ja alumiini, hiottu ja puhdistettu.
Tehdaspohjuste, kevyesti hiottu
Vanha tai alkuperäinen (paitsi termoplastiset maalipinnat) hyvin hiottu.
Pinnat käsitelty S1000 UNIVERSAL PUTTY -kitillä ja hiottu.



Standard		
	Määrä	Paino
S2000	2	100
S8000	1	39



Käyttöaika lämpötilassa 20°C: 0 min



	Ainesuutin	Ruiskutuspaino	
Muut maaliruiskut	1.3 - 1.5	1.5 - 2 baaria	tulopaine
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 baaria	hajotuspaine

katso valmistajan ohjeita



1 kerros

loppuhaihdutus: 10 min - 15 min 20°C:ssa



DRYING	
20 °C	10 min - 15 min



Ohje lyhytaaltoiselle IR-kuivaimelle
Puoliteho: 5 min



S3020-S3060 POHJAMAALI

VOC
yhteensopiva

2004/42/IIB(c)(780) 760: EU raja-arvo tälle tuotteelle (product category: IIB(c)) ruiskuvalmiina on 780 g/l VOC.
VOC sisältö ruiskuvalmiina on maksimissaan 760 g/l.

TEKNISEET TIEDOTTEET

S2000

1K WASHPRIMER LIGHTGREY




Tuotteet


S2000 1K WASHPRIMER LIGHTGREY

S8000 THINNER

Tuotteen sekoitus



Sekoitussuhteet eri lisäaineille löytyvät taulukosta Sävyhaku ja kyseisestä käyttöteknisestä tiedotteesta.



DIN 4: 18 - 20 20°C:ssa



15 µm per kerros

Teoreettinen riittoisuus

130 m²/l 1 mikrometrin kuivakalvonpaksuudella
Johtuen eri Activator -ominaisuuksista ja käyttövalmiin seoksen eri sekoitussuhteista joissain käyttöteknisissä tiedotteissa, laskennallinen teoreettinen riittoisuus voi vaihdella.
Huom: Käytännön materiaalikulutus riippuu useasta tekijästä, esim. kappaleen muoto, pinnan laatu, ruiskutustapa, ruiskun säädöt, ruiskutusaine jne.



Lopetettuasi puhdistu soveltuvalla liuotinpojaisella ruiskupesuaineella.

Huomioitavaa

- Käytä vain muovisia tai sisäpinnoitettuja metalliastioita.
- Roskanpoistoon vain kevyt kuivahionta on sallittu.
- Ei saa päällemaalata polyesteri, epoksi tai vesiohenteisilla tuotteilla.
- Materiaalin oltava huoneenlämpöinen (18-25°C) ennen käyttöä.
- Ei suositella termoplastisen maalin päälle.

TEKNISET TIEDOTTEET

S2000

1K WASHPRIMER LIGHTGREY



Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ennen käyttöä. Noudata tuotteessa olevia varoitusmerkkejä.

Kaikki muut työssä käytettävät tuotteet ovat Syrox -valikoimasta. Järjestelmän ominaisuudet eivät ole voimassa, kun siihen liittyviä tuotteita käytetään yhdessä muiden tuotteiden tai lisäaineiden kanssa, jotka eivät ole osa Syrox -tuotevalikoimaamme, ellei nimenomaisesti toisin mainita.

Vain ammattikäyttöön! Tässä dokumentaatiossa annetut tiedot on valittu ja järjestetty huolellisesti. Se perustuu parhaaseen tietämykseen aiheesta julkaisupäivänä. Tiedot annetaan vain tiedoksi. Emme ole vastuussa sen oikeellisuudesta, tarkkuudesta ja täydellisyydestä. Käyttäjän tehtävänä on tarkistaa tiedot ajantasaisuudesta ja sopivuudesta hänen tarkoitukseensa. Tämän tiedon henkinen omaisuus, mukaan lukien patentit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet, on suojattu. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen etiketissä olevat asiaankuuluvat käyttöturvallisuustiedot ja varoitukset on otettava huomioon. Voimme muuttaa ja / tai lopettaa tämän tiedon tai sen osien käytön milloin tahansa oman harkintamme mukaan, ilman ennakkoilmoitusta ja emme ota vastuuta tietojen päivittämisestä. Kaikkia tässä lausekkeessa esitettyjä sääntöjä sovelletaan vastaavasti tuleviin muutoksiin ja muutoksiin.