

S1000

UNIVERSAL POLYESTER PUTTY

SYROX™

KUVAUS

S1000 Universal-polyesterikitti on tarkoituksenmukainen osa kompakia Syrox -korjausmaalaujärjestelmää. Tarttuu hyvin yleisimpiin ajoneuvojen pintoihin.

SYROX REFINISH SYSTEM



TUOTELUETTELO

- S1000 UNIVERSAL POLYESTER PUTTY
- BPO Hardener Paste Red



OMINAISUUDET

- Pehmeä levittää.
- Antaa tasaisen pinnan.
- Helppo hioa.

TEKNISET TIEDOTTEET

S1000


UNIVERSAL POLYESTER PUTTY



Valmistelu - ruiskutus STANDARD



Käytettävä kunnollisia henkilösuojaimia näitä tuotteita käytettäessä, suojattava iho, silmät ja hengityselimet.



Puhdas metallipinta, hiottu ja puhdistettu
Sinkitty teräs tai pehmeä alumiini, hiottu ja puhdistettu
Vanha tai alkuperäinen maalipinta.
OEM tehdaspohjuste (e-coat), hiottu ja puhdistettu
Lasikuitua sisältävä polyesteripinta, puhdistettu rasvoista, hiottu ja puhdistettu pölystä
Ennen seuraavaa käsittelyä, puhdista vielä kerran käyttäen SYROX S9001 Puhdistusaine.



	Korkea lämpötila		Standard	
	Määrä	Paino	Määrä	Paino
S1000	100 %	100	100 %	100
BPO RED	1 %	1	2 %	3



20°C:ssa käyttäen 2% BPO HARDENER RED: 5 min - 6 min



Ruiskuta tasainen kerros välittömästi sekoituksen jälkeen, vältä ilman sekoittamista tuotteen joukkoon.



BPO RED	
20 °C	15 min - 20 min



Ohje lyhytaaltoiselle IR-kuivaimelle
Puoliteho: 2 - 3 min



Alkuhionta P80 - P120
Loppuhionta P180 - P240



Pohjamaali
2K S3020-S3060 HIONTAMAALI

VOC
yhteensopiva

2004/42/IIB(b)(250) 150: EU raja-arvo tälle tuotteelle (product category: IIB(b)) ruiskuvalmiina on 250 g/l VOC.
VOC sisältö ruiskuvalmiina on maksimissaan 150 g/l.

TEKNISET TIEDOTTEET

S1000

UNIVERSAL POLYESTER PUTTY



Tuotteet

S1000 UNIVERSAL POLYESTER PUTTY

BPO Hardener Paste Red

Huomioitavaa

- Älä lisää kovettajaa yli suositellun, yliannostus vaikuttaa pinnanlaatua huonontavasti.
- Älä päällemaalaa 1K primerin, happomaalin tai termoplastisen akryylimaaalin päälle.
- Ei märkähiontaa.
- Reaktilämpötila oltava vähintään +5°C.

Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ennen käyttöä. Noudata tuotteessa olevia varoitusmerkkejä.

Kaikki muut työssä käytettävät tuotteet ovat Syrox -valikoimasta. Järjestelmän ominaisuudet eivät ole voimassa, kun siihen liittyviä tuotteita käytetään yhdessä muiden tuotteiden tai lisäaineiden kanssa, jotka eivät ole osa Syrox -tuotevalikoimaamme, ellei nimenomaisesti toisin mainita.

Vain ammattikäyttöön! Tässä dokumentaatioissa annetut tiedot on valittu ja järjestetty huolellisesti. Se perustuu parhaaseen tietämykseen aiheesta julkaisupäivänä. Tiedot annetaan vain tiedoksi. Emme ole vastuussa sen oikeellisuudesta, tarkkuudesta ja täydellisyydestä. Käyttäjän tehtävänä on tarkistaa tiedot ajantasaisuudesta ja sopivuudesta hänen tarkoitukseensa. Tämän tiedon henkinen omaisuus, mukaan lukien patentit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet, on suojattu. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen etiketissä olevat asiaankuuluvat käyttöturvallisuustiedot ja varoitukset on otettava huomioon. Voimme muuttaa ja / tai lopettaa tämän tiedon tai sen osien käytön milloin tahansa oman harkintamme mukaan, ilman ennakkoilmoitusta ja emme ota vastuuta tietojen päivittämisestä. Kaikkia tässä lausekkeessa esitettyjä sääntöjä sovelletaan vastaavasti tuleviin muutoksiin ja muutoksiin.